

TECHNICAL PARAMETER

Test Item	Standard	Result Test
Состав поверхности		100% PVC
Амортизация ударов	BS EN 14904 clause4.3 & EN 14808	32,5%
Коэффициент скольжения	BS EN 14904 clause4.2 & EN 13036-4	92
Вертикальная деформация	BS EN 14904 clause4.4 & EN 14809	2мм
Вертикальный отскок мяча	BS EN 14904 clause5.1 & EN 12235	Соответствует
Толщина	4мм/4,5мм/6мм/6,5мм/7мм/8,5мм	
Устойчивость к истиранию	BS EN 14904 clause5.3 & EN ISO 5470-1	2,4мг
Устойчивость к вдавливанию	BS EN 14904 clause5.9 & EN 1516	≤ 0,5мм
Блеск	BS EN 14904 clause5.8 & EN ISO 2813	Под углом 85° - 20%
Светостойкость	EN ISO 105-B02 Level 6	6
Остаточный мономер винилхлорида	≤5	Не обнаружен
Вес	4мм/2,6кг/м²; 4,5мм/2,6кг/м²; 6мм/3,7кг/м²; 6,5мм/3,9кг/м²; 7мм/4,2кг/м²; 8,5мм/4,8кг/м²	
Ширина	EN ISO 24341	1,8м
Длина	EN ISO24341	15м/20м
Стабильность размеров	≤0,4%	0,09%
Деформация при нагревании	≤5мм	0мм
Прочность на разрыв	≥40Н/50мм	95Н/50мм
Остаточные впадины	≤0,50мм	0,03мм
Износостойкость	≤300мг	200мг
Отскок мяча	≥90%	93%
Устойчивость к ударам	Диаметр не более 35мм	Диаметр 21,7мм-23,5мм
Отклонение массы	±10%	-0,4%~+0,9%
Деформация при разрыве	≥130%	180%
Разрушение при растяжении	≥2,1МПа	3,9МПа

Вспененная основа с двухслойной системой амортизации